



## LUCHTDICHT BOUWEN

# Soudatight SP

Verspuitbaar luchtdicht membraan.

**Soudatight SP** is een hoogwaardige polymeerpasta die na droging een lucht-, en dampdicht elastisch membraan vormt.

### Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Zeer goede hechting op poreuze materialen
- Goede hechting op vochtige ondergrond
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Overschilderbaar en overpleisterbaar na droging
- EC-1 PLUS label: zeer emissie-arm
- Kleurindicator


### Toepassingen

Lucht-, en dampdicht afwerken van:

- Vloer-wandaansluitingen
- Wand-plafondaansluitingen
- Dakaansluitingen
- Binnenzijde binnenblad en buitenzijde binnenblad voor aanbrengen gevelisolatie.
- Te combineren met Soudatight LQ voor kieren < 2 mm

### Aanbrengen:

- Airless pistool
- Compatibel met Wagner plunger en membraanpompen



[www.soudalwindowssystem.com](http://www.soudalwindowssystem.com)

**SOUDAL**

128966-FOL

## TECHNISCHE GEGEVENS

22 10 2015

Basis	Synthetische dispersie	Rek film (DIN53504)	Ca. 350 %
Consistentie	Pasta	Temperatuurbestendigheid	-20 °C -> 80 °C
Uithardingsstelsysteem	Fysische droging	Verbruik (*)	500-1000gr/m <sup>2</sup> , afhankelijk van laagdikte
Huidvorming* (20°C / 65% RV)	Ca. 60 min	Verwerkingstemperatuur	5 °C -> 30 °C
Dichtheid	Ca. 1.08g/mL (DIN 53 479 B)	Droogtijd (20°C en 60% R.V.)	Ca. 24-48H

(\*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

## PRODUCTOMSCHRIJVING:

Soudatight SP is een hoogwaardige polymere pasta die na droging een lucht-, en dampdicht elastisch membraan vormt.

## EIGENSCHAPPEN:

- Gebruiksklaar
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen
- Goede hechting op vochtige ondergrond
- Overschilderbaar en overpleisterbaar na droging
- EC-1PLUS label: zeer emissie-arm

## TOEPASSINGEN:

- Voor het lucht-, en dampdicht afwerken van vloer-wandaansluitingen, wandplafondaansluitingen, binnenzijde binnenblad alsmede buitenzijde binnenblad voor aanbrengen van gevelisolatie.

## LEVERINGSVORM:

- Kleur: donkerblauw, zwart na droging
- Verpakking: emmer 15kg

## HOUDBAARHEID:

Minstens 12 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 - 25°C. Beschermen tegen vorst.

## ONDERGRONDEN:

**Soorten:** alle gangbare poreuze ondergronden in bouw- en renovatiewerken. Niet geschikt voor bitumen, glas, PE, PTFE en PP. Op niet poreuze ondergronden kan drogingsvertraging optreden.

**Toestand:** schoon, droog, stof- en vetvrij.

**Voorbehandeling:** Geen voorbehandeling vereist. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

## VOEGAFMETINGEN:

Naden van meer dan 2mm of openingen eerst vullen. Naden of openingen kleiner dan 2mm vullen met Soudatight LQ.

## VERWERKING:

**Aanbrengmethode:** Soudatight SP voor gebruik eerst op kamertemperatuur laten komen. Voor gebruik goed schudden cq. oproeren. Breng de luchtdichtingspasta onverdund en gelijkmatig met behulp van de door Soudal aanbevolen Wagner airless spuitapparatuur in de gewenste laagdikte op de ondergrond aan. Bij voorkeur in twee lagen aan te brengen. Na aanbrengen van een eerste dunne laag naden of openingen kleiner dan 2mm vullen met Soudatight LQ. Breng Soudatight SP de tweede keer, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, binnen ca. 1 uur aan.

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot +30°C

**Reinigingsmiddel:** Soudatight SP kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden.

**Afwerking:** kan na volledige droging overpleisterd worden

**Reparatiemogelijkheid:** met hetzelfde materiaal

## VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

## OPMERKINGEN:

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Soudatight SP mag niet verdund worden.
- Niet geschikt voor bewegings-, of uitzettingsvoegen

## AANSPRAKELIJKHEID:

De inhoud van deze technische fiche is het resultaat van proeven, controles en ervaring. Ze is van algemene aard, en houdt geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

# SOUDAL

SOUDAL sa.  
Everdongenlaan 18-20  
B-2300 Turnhout  
Belgium  
Tél.: +32 (0)14 42 42 31  
Fax +32 (0)14 42 65 14

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of nietaangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.